PINTURAS CIN CANARIAS, S.A.U.

Empresa con Sistema de Gestión certificado por AENOR

FICHA TÉCNICA

0E-402 PINTURA EXTERIOR/ INTERIOR OBRA

Fecha de revisión: Mayo 2009

*** Buena cubrición**

*** Secado rápido**

*** Olor agradable**

Descripción

Pintura plástica mate para la protección y decoración de superficies en exteriores e interiores de naturaleza copolimérica acrílica.

Usos típicos

Muy apropiado para el pintado de superficies en exteriores e interiores, sobre todo tipo de las superficies de construcción.

Características sobresalientes

- Acabado Mate

Características

Acabado.....……	Mate / Liso
Color……..……..	Blanco
Superficie.....……	Cemento, yeso y derivados
Rendimiento teórico..……	10-11 m2/L y por mano. (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación.....	Rodillo, brocha.
Tiempo de secado (a 20°C y 60ºC de humedad relativa)	Superficial – Cerca de 30 min. Repintado – Cerca de 8 horas
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)……...	Valor limite de la EU para este producto (cat.A/a): 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Este producto contiene como máx. 1 g/L COV **a)**
Estabilidad en almacén……	2 años almacenado en envases de origen bien cerrados, en sitio seco, entre 5 y 40 ºC

Nota:

a) El valor de COV´s arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

Se aconseja verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Pinturas CIN Canarias asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos facilitados por PCC, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo, en caso alguno, ser responsabilizada. Las reclamaciones sólo serán aceptadas relativamente a defectos de fabricación o no conformidades con el albarán.. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN Canarias será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

Polígono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2· 38509 Guimar
Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es Correo electrónico: fichaproducto@cincanarias.com

FICHA TÉCNICA
0E-402 PINTURA EXTERIOR/ INTERIOR OBRA

Fecha de revisión: Mayo 2009

Modo de empleo

Preparación de superficies y esquemas de pintado recomendados

Todos los soportes deben estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas

En materiales de construcción perfectamente fraguados se recomienda la aplicación previa de Fondo Fijador universal incoloro o blanco con el fin de regularizar la absorción del soporte y álcalis. También es posible el empleo de primarios acuosos en función de las condiciones y ambientes de la estructura FONDO FIJADOR ACRIDUR.
En yeso proyectados no pulverulentos se recomienda aplicar como primario EP/GC 300.

Repintado

Pinturas que estén bien adheridas se debe limpiar la superficie y quietar todo tipo de contaminantes. Lijar la superficie y quitar restos de polvo. Si está en mal estado se recomienda quitar toda la pintura y proceder como si fuese superficie nueva. Se recomienda la aplicación previa de primarios tales como Fondo Fijador universal incoloro o blanco en función de las condiciones del soporte. También es recomendable la aplicación de Fondo Fijador Acuoso si no es viable la aplicación de los anteriores.

Características de aplicación

- *Preparación del producto:*
  - Agitar hasta homogeneización completa.
- *Temperatura ambiente:*
  - Entre 5ºC y 35ºC.
- *Proceso de aplicación:*
  - Brocha, rodillo.

Condiciones de aplicación

Aplicar de 2 a 3 manos de Pintura Exterior/ Interior Obra.

Dilución:
Rodillo / brocha – En la primera mano diluir hasta un 10% de agua, para obtener mejor impregnación, y las siguientes hasta 5% o sin diluir.

* Limpiar con agua las manchas y útiles empleados, inmediatamente después de utilizarlos.

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**

Se aconseja verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Pinturas CIN Canarias asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos facilitados por PCC, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo, en caso alguno, ser responsabilizada. Las reclamaciones sólo serán aceptadas relativamente a defectos de fabricación o no conformidades con el albarán.. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN Canarias será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

Polígono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2· 38509 Guimar
Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es Correo electrónico: fichaproducto@cincanarias.com